suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Technisches Merkblatt
mibenco® Flüssiggummi SPRÜHFERTIG

Produktinformation:
mibenco® Flüssiggummi SPRÜHFERTIG ist eine lackierfertig eingestellte synthetische Sprühfolie zur Ganz- und Teilbeschichtung von PKW, Motorrädern und allen anderen lackierten Oberflächen.
mibenco® Flüssiggummi SPRÜHFERTIG schützt die Oberfläche vor Kratzern, Witterungseinflüssen, Steinschlägen, Salzen und Laugen. Sie zeichnet sich zudem durch ihre einfache und schnelle Verarbeitung, ihre hohe Beständigkeit, sowie die einfache Wiederablösbarkeit aus.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Auftragsart:	HVLP- oder RP-System (z.B. DeVilbiss PriPro)	
Viskosität:	23 – 26 Sekunden (4mm, 20°C, DIN 53211)	
Mischungsverhältnis:	Material ist lackierfertig eingestellt (Material kann bis zu 20% nachverdünnt werden)	
Verarbeitungstemperatur:	18°C – 25°C (bis zu 65% Luftfeuchtigkeit)	
Spritzdüse:	1.6 – 1.8mm	
Spritzdruck:	1.8 – 2.3 bar	
Spritzgänge:	Mindestens 5-6 Spritzgänge (Trockenschichtdicke 120µm)	
Ergiebigkeit:	0,75l/m² bei Trockenschichtdicke 120µm	
Ablüftzeit:	5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen 10 – 15 Minuten vor Ofentrocknung	
Trocknung:	Staubtrocken: 1h/20°C ; 10min/60°C Montagefest: 2-5h/20°C ; 30min/60°C Trocken: über Nacht/20°C ; 45min/60°C	
Topfzeit:	jederzeit wiederverschließbar bzw. nachverdünnbar	

mibenco® gmbh
Dalbergstraße 18
63739 Aschaffenburg

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung, sind jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.
Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten.
Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern oder zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.