

---

## 1. BascoClear vernis clair à 2C, mat, UV-stabilisé

1.1 Référence: 54-0120-345

---

## 2. Description générale

2.1 Domaine d'application: Pour le laquage de matières plastiques, des surfaces métalliques et pour le carbone

## 3. Indications techniques

3.1 Liant: Polymères à haute réticulation

3.2 Système: PUR, Polyuréthane

3.3 Mise en œuvre: à gicler

3.4 Densité: 1.00 g/cm<sup>3</sup>

3.5 Teneur en solides: 43.9% +/- 2%

3.6 Rapport de mélange: 100:25 avec 19-0400-000

3.7 Quantité à appliquer: 25 - 40 µm en feuil sec resp. 70 - 90 g/m<sup>2</sup> en couche mouillée

3.8 Diluant: Ajout de diluant au composant A

0-10% / 18-0000-000 diluant spécial, 18-0120-000 diluant spécial long.

Recommandation: 20 % correspondent à la viscosité de pistilage à la température de l'enceinte. La dilution dépend de l'équipement et des circonstances climatiques sur place. Elle doit être réglée individuellement.

3.9 Séchage :	20°C	40°C	80°C
	(Température de l'objet)		
Hors poussière	30-40 min	10-25 min	
Non collant	40-70 min	30-50 min	
À poncer	8 h	3 h	
Empilable	48 h	12 h	>30 min

---

Ces indications s'appuient sur nos connaissances actuelles et donnent des précisions générales sur nos produits et leur application. De ce fait ces informations ne doivent être ni interprétées mot pour mot ni pris comme garantie sur propriétés spécifiques des produits ou domaines d'application utiles. Tous les droits de propriété industriels existants doivent être respectés et acceptés. La qualité de nos produits 54est garantie par nos conditions générales de vente et de livraison.

---

---

**4. Indications quant  
à la mise en œuvre:**

Les surfaces à revêtir doivent être exemptes de toutes  
souillures. Dépendant du fond, un ponçage intermédiaire peut  
être nécessaire.

**Outils:**

Pistolet à peindre: Alimenté par gravité  
Calibre de la buse 1.2 – 1.4 mm  
Pression de fonctionnement : 2.0 – 2.5 bar

---

**5. Informations générales: Mélanges en ce qui concerne la brillance:**

<b>54-0110-341</b>	0%	20%	50%	100%
<b>54-0120-345</b>	100%	80%	50%	0%
	mate	mate satiné	brillant satiné	brillant

---

**6. Indications générales:**

12 mois à partir de la livraison entre +10 - 25 °C dans l'emballage  
d'origine non ouvert. Protéger l'emballage de la lumière directe du  
soleil.

---

Ces indications s'appuient sur nos connaissances actuelles et donnent des précisions générales sur nos produits et leur application. De ce fait ces informations ne doivent être ni interprétées mot pour mot ni pris comme garantie sur propriétés spécifiques des produits ou domaines d'application utiles. Tous les droits de propriété industriels existants doivent être respectés et acceptés. La qualité de nos produits 54est garantie par nos conditions générales de vente et de livraison.