

# Sabatack® 750 XL

Kleben und Dichten mit verlängerter Hautbildezeit

## Beschreibung

Sabatack® 750 XL ist ein Konstruktionskleb- und Dichtstoff, 1-komponentig, elastisch, luftfeuchtigkeitshärtend auf Basis MS Polymer. Die Hauptanwendung ist das Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung und hoher Zugfestigkeit. Die Nebenanwendung ist das Abdichten von Nähten, Überlappungen und Fugen. Sabatack® 750 XL ist mittelviskos, fest elastisch eingestellt und besitzt eine verlängerte Hautbildezeit und offene Zeit.

## Anwendungsgebiete

Industrieller und handwerklicher Fahrzeug- und Karosseriebau, Marine, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektrotechnik, Apparatebau, Metall- und Blechverarbeitung, Kunststofftechnik, Umweltschutz und Bau. Elastische Verklebungen von Leisten, Profilen, Blechen usw. Abdichten von Nähten, Überlappungen, Fugen und Rissen. Für Innen- und Außenanwendungen. Schnelle Abdichtungen direkt vor Lackierungen.

## Vorteile

- verlängerte Hautbildezeit von ca. 15 Minuten
- verlängerte Offene Zeit von ca. 30 Minuten
- hohe Endfestigkeit, schnelle Durchhärtung
- primerlose Haftung
- UV-stabil, hohe Temperaturbeständigkeit
- nass-in-nass überlackierbar, kaum Volumenschumpf
- keine Blasenbildung, geruchsneutral
- lösemittelfrei, isocyanatfrei, silikonfrei
- Zertifikate: Germanischer Lloyd (WP 0840006 HH), WRAS (647 M), Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0326), ISEGA (im Zusammenhang mit HACCP)



## Verarbeitung

Zur Verarbeitung, Überlackierung und Untergrundvorbehandlung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblätter und Vorbehandlungsempfehlungen auf [www.saba.nl](http://www.saba.nl) an.

## Technische Daten

<b>Basis</b>	MS Polymer, feuchtigkeitshärtend
<b>Dichte</b> (EN 542)	ca. 1.380 kg/m <sup>3</sup>
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 100%
<b>Hautbildezeit</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 15 Minuten
<b>Offene Zeit</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 30 Minuten
<b>Klebfrei</b> (23 °C, 50% RLV)	nach ca. 4 Stunden
<b>Durchhärtung</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 3 mm/24 Stunden
<b>Härte Shore A</b> (EN ISO 868)	ca. 55
<b>Volumenänderung</b> (EN ISO 10563)	< 5%
<b>Modul bei 100% Dehnung</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 2,6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruchdehnung</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 330%
<b>Zugscherfestigkeit</b> (ISO 4587)	ca. 1,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 25 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	minimal - 40 °C bis maximal + 120 °C
<b>Kurzfristige Temperaturbeständigkeit</b>	bis maximal + 180 °C (bis 30 Minuten)

## Bestellinformationen

Verpackung	Kartusche					Beutel	
Inhalt	290 ml (Verpackung 24 Stück)					600 ml (Verpackung 15 Stück)	
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)	grau (ähnlich RAL 7004)	schwarz (ähnlich RAL 9011)	teak (ähnlich RAL 8008)	mahonie (ähnlich RAL 8015)	weiß (ähnlich RAL 9003)	schwarz (ähnlich RAL 9011)
<b>Artikelnr.</b>	100868 ACB	100881 ACA	100867 ACB	100840 ACB	100841 ACB	100868 AAN	100867 AAN
<b>Haltbarkeit</b>	18 Monate (in ungeöffneter Verpackung)					15 Monate (in ungeöffneter Verpackung)	

Andere Verpackungen und Farben auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.



### **Sicherheitsinformationen**

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.

#### **SABA Dinxperlo BV**

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 89 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.*