

## NEUKADUR Trennmittel SE Neu

# altropol

### Haupteigenschaften

- auf Basis modifizierter Wachse und Silikone
- gelöst in leicht flüchtigen Benzinen
- schnelle Trocknung
- mild riechend

### Anwendungen

- Universal-Trennmittel
- Speziell für die Trennung von Epoxidharzen und Polyurethanen auf metallischen und saugenden\* Untergründen

### Eigenschaften im Anlieferungszustand bei 20 °C (ca. Werte)

Farbe		milchig/weiß
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	0,75
Anwendungstemperatur bis	°C	100
Temperaturbeständigkeit	°C	170

### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch schütteln. Das Trennmittel dünn und gleichmäßig mittels Pinsel oder Sprühanlage auftragen. NEUKADUR Trennmittel SE Neu ist in der Regel überlackier- und verklebbar (eigene Vorversuche sind erforderlich). Die getrocknete Oberfläche ist gut polierbar.

**Achtung!!** Die enthaltenen Lösemittel sind leicht entzündlich. Bei der Verarbeitung nicht rauchen.  
Keine offene Flamme. Gefahrenklasse A1 nach Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.

\*Für die Anwendung auf Gipsoberflächen empfehlen wir das NEUKADUR Trennmittel P6 FL.

Trennmittel finden Sie auf unserer Homepage unter <http://www.altropol.de/produkte/weitere-produkte/trennmittel>

### Lieferform

NEUKADUR Trennmittel SE Neu      1,5 kg      3,5 kg      20 kg

### Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden (die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

### Vorsichtsmaßnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender über die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden/ den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2018-01-02.4 / 12 / LW-W •

---

• [www.altropol.de](http://www.altropol.de) •

• Altropol Kunststoff GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13 • D-23617 Stockelsdorf • Tel. +49 (0)451-499 60-0 •  
• Fax. +49 (0)451-499 60-20 • E - Mail: [info@altropol.de](mailto:info@altropol.de) •