

# Mischtabelle

## RAKU® TOOL PC-3412 / PC-3413-1 / PH-2923



**suter-kunststoffe ag**  
swiss-composite.ch

RAKU® TOOL			Mischungsverhältnis					
PC-3412		Gewt	100	80	60	40	20	
PC-3413-1		Gewt		20	40	60	80	100
PH-3923		Gewt	17	22	32	34	40	45
<b>Verarbeitung</b>								
Topfzeit bei 25° C	250 ml	Min	12	12	13	14	20	29
Shore A			35	40	50	60	70	80
Shore D			n.a.	n.a.	12	15	19	25

RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG  
Robert-Bosch-Str. 8-10 | D-72661 Grafenberg  
T +49.71 23. 93 42-1600  
F +49.71 23. 93 42-1666  
E tooling.solutions@rampf-group.com

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen erfolgen auf Grund jahrelanger Erfahrung und basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Praxis. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von Eignungsprüfungen. Ein vertragliches Rechtsverhältnis besteht dadurch nicht, auch nicht in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.