Technische Daten

Glasroving VETROTEX P185-EC14-2400 tex

Beschreibung
Roving für das Filamentwickel- und Pultrusionverfahren

Die Rovings P185 werden durch das Zusammenfügen von Basissträngen hergestellt, die ohne innere Verdrehung auf eine zylindrische Papprolle gewickelt sind.

Anwendung
Die Rovings P185 sind speziell für die Herstellung von Verbundwerkstoffen im Filamentwickel- und Pultrusionverfahren konzipiert. Ihre Silan-Schlichte ermöglicht die Herstellung von Laminaten mit Polyester-, Vinylester- und Epoxidharzen.

Lagerung
Der Roving P185 sollte in der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden. Die besten Bedingungen herrschen bei einer Temperatur von 10 bis 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 35 und 85 %. Wenn Sie das Produkt bei niedrigeren Temperaturen lagern, bringen Sie bitte die zu bearbeitenden Paletten 24 Stunden im Voraus in den Produktionsbereich.

Erhältlich in Spulen von 100 m, 500 m und 10 kg (ca. 4167 m), Bestell-Nr. 205110X

Technische Eigenschaften

Lineargewicht (tex)	Glühverlust (%)	Feuchtigkeit (%)
ISO 1889; 1997	ISO 1887: 1995	ISO 3344: 1997
1200/2400	0.6	< 0.20

Ausgabe 01/2018, Änderungen vorbehalten

Ausgabe 01/2018, Änderungen vorbehalten

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und enthalten weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten handelt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben unsere Produkte und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzelfall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, Texten und Graphiken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Der Kunde prüft eigenverantwortlich unsere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie entziehen sich daher unseren Kontrollmöglichkeiten und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente.