

# TECHNISCHES DATENBLATT



**Artikel:** Style 140  
**Einstellung [Fd./cm]:** 13,0/13,0  
**Bindung:** Köper 2/2  
**Ausrüstung:** gewaschen

**suter-kunststoffe ag**  
**swiss-composite.ch**  
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

| Konstruktion: | Kette  | Schuss |
|---------------|--------|--------|
| Material:     | Aramid | Aramid |
| Feinheit:     | 42 tex | 42 tex |

| Technische Daten        |        | Einheit           | Sollwert        | +/- | Toleranz |
|-------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----|----------|
| Dichte <sup>1) 3)</sup> | Kette  | g/cm <sup>3</sup> | 1,45            | +/- | 0,05     |
|                         | Schuss | g/cm <sup>3</sup> | 1,45            | +/- | 0,05     |
| Feinheit <sup>1)</sup>  | Kette  | tex               | 42              | +/- | 2        |
|                         | Schuss | tex               | 42              | +/- | 2        |
| Drehung <sup>1)</sup>   | Kette  | T/m               |                 | +/- |          |
|                         | Schuss | T/m               |                 | +/- |          |
| Einstellung             | Kette  | Fd./cm            | 13,0            | +/- | 0,4      |
|                         | Schuss | Fd./cm            | 13,0            | +/- | 0,4      |
| Flächengewicht          |        | g/m <sup>2</sup>  | 110             | +/- | 4        |
| Trockengewicht          |        | g/m <sup>2</sup>  | 110             | +/- | 4        |
| Feuchtegehalt           |        | %                 | 5,0             |     |          |
| Dicke <sup>2)</sup>     |        | mm                | 0,20            | +/- | 0,05     |
| Breite                  |        | cm                | nach Bestellung | +/- | 1        |
|                         |        |                   |                 |     |          |
|                         |        |                   |                 |     |          |

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

## Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| Datum<br>14.08.2015 | QM<br>Sybille Büscher | Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst |
|---------------------|-----------------------|--|