



Fiche technique

BascoClear vernis à 2-comp., mat softfeel, stabilisé UV

Numéro: 54-0027-356

Domaine d'emploi: Pour le laquage de matières plastiques et des surfaces métalliques

Conformément aux «Conditions générales de vente et de livraison» formant une partie intégrante de chaque livraison, la responsabilité de Basler Lacke SA est limitée et partiellement exclue (voir www.basler-lacke.ch). Dans le cadre légal, la responsabilité sera déclinée pour toutes sortes de dommages si un produit devait s'avérer inapproprié pour une certaine application.

L'aptitude des produits pour une certaine application ou une certaine manière de traitement n'est ni assurée ni garantie. Pour cette raison, le client doit toujours faire des tests individuels au préalable, harmonisés aux conditions de son entreprise.

Indications techniques:	Liant:	Resin de polyester
	Utilisation:	Par pistolet
	Densité:	1.04 g/cm ³
	Viscosité d'emploi:	non dilué (est thixotrope)
	Teneur en solides:	49.6% +/- 2%
	Rapport de mélange:	100:33 avec 19-0400-000
	Quantité à appliquer:	25 - 40 µm en feuil sec resp. 70 - 90 g/m ² en couche mouillée
	Vie en pot:	Env. 2 h à 23°C
	Diluant:	Ajouter le diluant au composant A 18-0000-000 diluant spécial, max. 5 %
	Séchage:	80°C (Température de l'objet)
		hors poisse 30 min
		empilable 60 min

Indications quant à l'emploi: Les surfaces à revêtir doivent être exemptes de toutes souillures. Des plastiques comme ABS peuvent être revêtus sans couche primaire. A cause du grand nombre des plastiques, nous recommandons de faire des tests précédents.

Pour le pistolage: ne pas diluer. Pour traiter de petites pièces, on peut diluer jusqu'à 5 % au maximum.

Il n'est pas possible de rechampir ou d'imprimer sur le produit BascoClear softfeel. Nous recommandons un séchage au four à 80°C.

Le produit arrive à la réticulation finale après une semaine environ.

Outils:

Pistolet à peindre:	Alimenté par gravité
Calibre de la buse:	1,2 - 1,4 mm
Pression de fonctionnement:	2 - 2,5 bar

Indications générales: Adhésion: Voir tableau d'adhésion

Conservation: 12 mois à partir de la livraison entre +10 et +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert.



BASLER
BERLAC GROUP

Basler Lacke AG
Bresteneggstrasse 17
5033 Buchs . Switzerland
Phone +41 62 837 93 00
Fax +41 62 837 93 60
info@basler-lacke.ch
www.basler-lacke.ch

New Ways in Surface Coating

BascoClear vernis à 2-comp., mat softfeel, stabilisé UV

Protéger l'emballage de la lumière de soleil directe!
