

basler lacke ag
Bresteneggstrasse 17
CH -5033 Buchs
Switzerland

Phone +41 (0)62 837 93 00
Fax +41 (0)62 837 93 60
Info@basler-lacke.ch
www.basler-lacke.ch

basler
>lacke

New Ways in Surface Coating

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch

CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Technisches Merkblatt

BascoPrime, 2K Füller, farblos

Artikelnummer: 53-0007-340

Einsatzgebiet: Grundieren / Füller im Aufbau mit Klarlacken auf Karbonfaseruntergrund

Die Haftung der basler lacke ag ist nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.basler-lacke.ch publiziert sind und den integrierenden Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. Zudem wird die Haftung für jede Art von Schäden, welche sich daraus ergeben könnten, dass sich ein Produkt für eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulässigen Rahmen wegbedungen.

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhältnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prüfen.

Techn. Angaben:	Bindemittelart:	Acrylatharz	
	Lacksystem:	PUR, Polyurethan	
	Verarbeitung:	Spritzen	
	Dichte:	0.950 - 1.100 g/cm ³	
	Festkörpergehalt:	46.59 % +/- 2%	
	Mischungsverhältnis:	100:33 mit 19-0080-000	
	Auftragsmenge:	2 mal lackieren (mit 15 Min. Zwischenablüftzeit), max. 100 µm Trockenschicht	
	Topfzeit:	ca. 3 Stunde(n) bei 23°C	
	Verdünner:	10-30% / 18-0120-000 Spezialverdünner lang. Als Empfehlung 15 % - entspricht Spritzviskosität bei Raumtemperatur. Die Verdünnung ist abhängig von der Einrichtung und den klimatischen Verhältnissen vor Ort. Sie muss individuell eingestellt werden.	
	Trocknung/Härtung:	Ablüftzeit bei 23°C:	30 Min.
			80°C
		staubfrei schleifbar	15 Min. 1 h

Verarbeitungshinweise: Zu beschichtende Oberflächen müssen frei von Verunreinigungen jeglicher Art sein. Je nach Untergrund kann ein Zwischenschliff erforderlich sein.

Arbeitsgeräte:

Spritzpistole: Fliessbecher

Düsengrösse 1,4 mm: 2.0 - 2.5 bar Arbeitsdruck

Düsengrösse 1.8 mm: 1.5 - 2.0 bar Arbeitsdruck

Generelle Informationen: Durch die Baukonstruktion der Objekte können auf der Unterseite Kocherblasen auftreten, auch wenn die Trockenfilmdicke unter 100µm liegt. Je nach Qualität des Laminates (Porenfreiheit) kann die Optik der Beschichtung unterschiedlich ausfallen.

basler lacke ag
Bresteneggstrasse 17
CH -5033 Buchs
Switzerland

Phone +41 (0)62 837 93 00
Fax +41 (0)62 837 93 60
Info@basler-lacke.ch
www.basler-lacke.ch

basler
lacke

New Ways in Surface Coating

BascoPrime, 2K Füller, farblos

Allgemeine Hinweise: Haftung: siehe Haftungsmatrix

Haltbarkeit: 12 Monate ab Auslieferung bei +10 - +30 °C.
