



Fiche technique

BascoPrime 2C enduit, incolore

Numéro: 53-0007-340

Domaine d'emploi: Primaire-surfaceur / Apprêts en composition avec des vernis incolores sur le support en fibre de carbone

Conformément aux «Conditions générales de vente et de livraison» formant une partie intégrante de chaque livraison, la responsabilité de Basler Lacke SA est limitée et partiellement exclue (voir www.basler-lacke.ch). Dans le cadre légal, la responsabilité sera déclinée pour toutes sortes de dommages si un produit devait s'avérer inapproprié pour une certaine application.

L'aptitude des produits pour une certaine application ou une certaine manière de traitement n'est ni assurée ni garantie. Pour cette raison, le client doit toujours faire des tests individuels au préalable, harmonisés aux conditions de son entreprise.

Indications techniques:	Liant:	Polymères durcissables
	Système:	Système fonctionnel OH acrylic, réticulation avec isocyanate
	Utilisation:	Par pistolet
	Densité:	0.950 - 1.100 g/cm ³
	Teneur en solides:	47.1% +/- 2%
	Rapport de mélange:	100:33 avec 19-0080-000 ou 100:70 avec 19-0400-000
	Quantité à appliquer:	Laquer deux fois (15 min de séchage entre-temps), 100 µm en couche sèche max.
	Vie en pot:	Env. 3 h à 23°C
	Diluant:	Ajouter le diluant au composant A Proport. de mélange 100:33 avec 19-0080-000: 10-30% / 18-0120-000 diluant spécial long. Comme recommandation: 15 % correspondent à la viscosité de pistolage à la température de l'enceinte. Proport. de mélange 100:70 avec 19-0400-000: 0-10% / 18-0120-000 diluant spécial long La dilution dépend de l'équipement et des circonstances climatiques sur place. Elle doit être réglée individuellement.
	Séchage:	Présécher à 23°C: 30 Min. 80°C (Température de l'objet) hors poussière 15 min. à poncer 1 h

Indications quant à l'emploi: Les surfaces à revêtir doivent être exemptes de toutes souillures. Dépendant du support, un ponçage intermédiaire peut être nécessaire.

Outils:



BascoPrime 2C enduit, incolore

Pistolet à peindre: Alimenté par gravité
Calibre de la buse: 1.2 - 1.6 mm
Pression de
fonctionnement: 2.0 - 3.0 bar

Indications générales: Adhésion: Voir tableau d'adhésion

Conservation: 12 mois à partir de la livraison entre +10 et +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert.
Protéger l'emballage de la lumière de soleil directe!
