

SIGRAPREG® C U230-0/NF-E320/39%

Unidirektionales Epoxid-Carbonfaser-Prepreg

Materialdaten

Eigenschaften	Einheiten	Werte
Prepreg-Flächengewicht	g/m ²	377
Faser-Flächengewicht	g/m ²	230
Breite	mm	600
Harztyp		Epoxid E320
Gewichtsanteil Harz	%	39
Fixierung		Keine Fixierung
Fasertyp		Carbonfaser-HT

Lieferform

Eigenschaften	Einheiten	Werte
Verpackung		Prepreg auf Papphülse; Rolle verpackt in PE-Film
Abmessungen Papphülse	mm	300x283x700
Rollenlänge	l/m	150

05 2018

*eingetragene Marken der SGL Carbon SE

Composites – Fibers & Materials

Sales Europa/Mittlerer Osten/Afrika | cfm-europe@sglcarbon.com

Sales Amerika | cfm-americas@sglcarbon.com

Sales Asien/Pazifik | cfm-asia@sglcarbon.com

www.sglcarbon.com/cfm

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwaige bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.