

FLEXO- HAFTGRUND-LE

PRODUKT BESCHREIBUNG	
Produktmerkmale	Einkomponentige, transparente Grundierung auf Polyurethanharzbasis. Lichtecht
Gebindegrößen	1 l in 1-l-Trichterflasche.
Eigenschaften	Transparent. Lichtecht. Dünnflüssig. Sehr gute Haftvermittlung.
Anwendungsgebiete	Transparente, lichteche Haftvermittlung auf verschiedenen Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich, mit Ausnahme von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Sehr gut geeignet als Haftvermittler auf bestehenden, lichtechten Versiegelungen oder Beschichtungen auf Polyurethanharzbasis, wenn transparent weitergearbeitet werden soll. Ideal auch als transparente Imprägnierung verschiedener mineralischer Untergründe. Gute Substanzverfestigung als Tiefenimprägnierung.
Lagerung	In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen +5° C und +25° C ca. 6 Monate lagerstabil. Direkte Sonneneinwirkung und Frost vermeiden! Material bitte 24 Stunden vor Gebrauch bei Temperaturen zwischen +18° C und +20° C akklimatisieren. Anbruchgebinde fest und luftdicht verschließen und möglichst bald aufbrauchen.
PRODUKTDATEN	
Dichte	ca. 0,96 g / cm ³
Verbrauch	ca. 30 - 50 ml / m ² als Haftvermittler, ca. 100 - 200 ml / m ² als Imprägnierung.
Trocknungszeit (20° C)	ca. 0,5 - 3 Stunden bei Haftvermittlung, ca. 12 Stunden bei Imprägnierung
VERARBEITUNGSHINWEISE	
Geeignete Untergründe	Lichteche PU-Beschichtungen, verschiedene andere Kunststoffoberflächen (Bitte vorher Haftung und Verträglichkeit prüfen!) außer Polypropylen und Polyethylen. Für Imprägnierungen von Beton und Zementestrich.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß sauber, trocken, planeben, tragfähig und fest sein. Mineralische Untergründe müssen darüberhinaus saugfähig sein. Oberflächige Verunreinigungen (z. B. Öl, Fett, Staub, lose Teile, Gummiabrieb, Silikon), Reste von Altanstrichen, Nachbehandlungsfilme, Sinterschichten, Zementschlämme und sonstige minderfeste Schichten müssen entfernt werden. Bei den mineralischen Untergründen muß die Oberflächenfestigkeit (Prüfung der Abreißfestigkeit nach DIN 51221) im Mittel mindestens 1,5 N / mm ² betragen, wobei der kleinste Einzelwert 1,0 N / mm ² nicht unterschreiten darf.

VERARBEITUNGSHINWEISE	
Untergrundvorbereitung	Bodenunebenheiten dürfen den Rahmen der Meßtoleranzen im Hochbau nach DIN 18202 nicht überschreiten. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf im allgemeinen maximal 4 Gew.-% betragen (Messung mit CM-Gerät). Aus dem Untergrund aufsteigende Feuchtigkeit muß ausgeschlossen sein.
Verarbeitung	Auf Kunststoffoberflächen zur Haftvermittlung mit einem nicht fuselnden Tuch dünn aufreiben. Zur Imprägnierung von mineralischen Untergründen mit einer kurzfloorigen Fellrolle (z. B. Mohairrolle) dünn aufrollen. Bitte beachten Sie dabei, daß es bei unterschiedlich stark saugendem Untergrund zu ungewollter „Wolkenbildung“ kommen kann.
Verarbeitungstemperatur	Werkstoff-, Umgebungsluft- und Untergrundtemperatur min. +5° C, max. +30° C, relative Luftfeuchte < 85 %. Die Untergrundtemperatur muß mindestens 3° C über der Taupunkttemperatur liegen!
Werkzeugreinigung	mit COELAN®-UNIVERSAL-REINIGER
WICHTIGE HINWEISE	
<p>Eine sachgemäß hergestellte Beschichtung mit diesem Flüssigkunststoff ist in ausgehärtetem Zustand physiologisch unbedenklich.</p> <p>Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt!</p>	

Flexo-Haftgrund-LE

Stand: 08/2002

Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndaten-Veränderungen vor. Durch Erscheinen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Lassen Sie sich deshalb mündliche Zusagen schriftlich bestätigen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.