

# FLEXO-HAFTGRUND

<b>PRODUKT BESCHREIBUNG</b>	
<b>Produktmerkmale</b>	einkomponentiger Haftvermittler auf Polyurethan-Harz-Basis.
<b>Gebindegrößen</b>	1-ltr.-Flasche 5-ltr.-Kanne
<b>Eigenschaften</b>	dünnflüssig, nicht lichteht, muß anschließend farbig deckend überbeschichtet werden.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Gebrauchsfertiger Haftvermittler für glatte Flächen, Folien, älteren PU- oder EP-Beschichtungen für anschließende Polyurethan-Beschichtungen oder – Versiegelungen.
<b>Lagerung</b>	12 Monate in festverschlossenen Originalgebinden haltbar. Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
<b>PRODUKTDATEN</b>	
<b>Dichte</b>	ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 80 – 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Trocknungszeit (20° C)</b>	mindestens 30 Minuten bis zur Überbeschichtung. Mit FLEXO-HAFTGRUND vorbehandelte Flächen müssen innerhalb von 6 Stunden überarbeitet werden.
<b>VERARBEITUNGSHINWEISE</b>	
<b>Geeignete Untergründe</b>	Alte Beschichtungen aus PU oder EP, Kunststoff-Folien, usw. Aufgrund der Verschiedenartigkeit der einzelnen Untergründe müssen vor der Anwendung Prüfungen auf Verträglichkeit und Haftfähigkeit durchgeführt werden.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die zu beschichtenden Untergründe müssen sauber, trocken, ausreichend fest und frei von Staub, Ölen, Fetten, Silikon oder sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.
<b>Verarbeitung</b>	FLEXO-HAFTGRUND wird mittels Tuch oder Mohairrolle ganzflächig dünn auf den Untergrund aufgetragen! Lösemittelbeständige, flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen!
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5 °C und über 30 °C Luft- und Oberflächentemperatur, Taupunkt beachten!
<b>Verdünnung</b>	
<b>Werkzeugreinigung</b>	mit COELAN®-UNIVERSAL-REINIGER
<b>WICHTIGE HINWEISE</b>	
Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt!	

FLEXO-HAFTGRUND

Stand: 08/2002

Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndaten-Veränderungen vor. Durch Erscheinen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Lassen Sie sich deshalb mündliche Zusagen schriftlich bestätigen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

