



Laminier-Keramik für das LUDUR EXTRA LIGHT Verfahren

Besondere Vorteile

- Hohe Maßgenauigkeit
- Besonders hohe Biegezugfestigkeit
- Verstärkung durch **LUDUR XL** Vlies

Kenndaten

Pulverförmig

Mischungsverhältnis

Pulver : Wasser 100 g : 28 ml
Mischungsvolumen: 1,28 kg = 0,6 l

Rührzeit: 1 Min.

Verarbeitungszeit: ca. 35 Min.

Erstarrungsende ca. 50 Min.

Wichtige Hinweise

LUDUR XL und das Anmischwasser sollten vor dem Mischen eine Temperatur von ca. 20°C haben. Material, das bei stärker abweichender Temperatur gelagert wird, ist von der Verwendung einige Stunden zu klimatisieren.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflusbereiches entstehen

Verarbeitung

LUDUR XL im angegebenen Verhältnis in das vorgelegte Wasser einstreuen und gut durchmischen bis keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Zum Mischen größerer Mengen wird ein Rührgerät mit einem Propellerrührer oder Wendelrührkorb empfohlen (z.B. drehzahlregulierte Handbohrmaschine), für kleinere Mengen kann ein Schneebesens genügen. Die Rührerdrehzahl soll 500 UpM betragen.