

## Beschreibung

SABA Primer 9002 ist ein 1-komponentiger Primer zur Vorbehandlung verschiedener Untergründe.

## Anwendungsgebiete

Marine, Transport, Bau und Industrie. SABA Primer 9002 ist für die Vorbehandlung poröser und nicht poröser Untergründe, Metalle und Kunststoffe, sowie als Lackprimer für SABA MS-Polymer Produkte geeignet.

## Vorteil

- sorgt für eine gute Haftung auf lange ausgehärteten SABA MS-Polymer Produkten
- gute Haftung auf Metallen, Glas, Kunststoffen, Lacksystemen und porösen Untergründen
- frei von Isocyanaten
- entspricht der EN 14188-4

## Verarbeitung

Nach Gebrauch die Verpackung so schnell wie möglich wieder verschließen. Zur Verarbeitung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen SABA Infoblätter.

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyacrylat und Silane
<b>Viskosität bei 23 °C (12092)</b>	ca. 15 mPa.s
<b>Dichte (EN ISO 2811-2)</b>	ca. 930 kg/m <sup>3</sup>
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 11 %
<b>Lösemittel</b>	Alkohol-Aromaten Gemisch
<b>Ablüfzeit (Minimum)</b>	ca. 15 Minuten
<b>Offene Zeit (Maximum)</b>	ca. 4 Stunden
<b>Verbrauch</b>	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	minimal - 40 °C bis maximal + 120 °C

## Bestellinformationen

<b>Verpackung</b>	Dose mit wiederverschließbarem Schraubdeckel	Dose mit wiederverschließbarem Schraubdeckel
<b>Inhalt</b>	250 ml (Verpackung 12 Stück)	500 ml (Verpackung 12 Stück)
<b>Farbe</b>	transparent	transparent
<b>Artikelnr.</b>	100482 AAQ	100482 AAT
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate (in ungeöffneter Verpackung)	12 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

Andere Verpackungen auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

## Sicherheitsinformationen

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 39 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.