

## Beschreibung

SABA Primer 4518 ist ein 1-komponentiger Primer zur Vorbehandlung von Polypropylen.

## Anwendungsgebiete

Marine, Transport, Bau und Industrie. SABA Primer 4518 ist zur Vorbehandlung von Untergründen aus Polypropylen wie MonoPan® und Twintex® geeignet.

## Vorteile

- gute Haftung auf Polypropylen

## Verarbeitung

Die zu verklebenden oder abzudichtenden Untergründe vorab immer mit Sabaclean 48 reinigen.

Zur Verarbeitung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblätter an auf [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Ein schnelles Verschließen der Verpackung nach dem Gebrauch hat einen positiven Einfluss auf die Verarbeitungseigenschaften und die Haltbarkeit des Produkts.

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Chlorierte Polyolefine
<b>Viskosität bei 23 °C (12092)</b>	ca. 10 mPa.s
<b>Dichte (EN ISO 2811-2)</b>	ca. 870 kg/m <sup>3</sup>
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 2,5 %
<b>Flammpunkt</b>	ca. + 25 °C
<b>Lösemittel</b>	Aromatengemisch
<b>Ablüfzeit (Minimum)</b>	15 Minuten
<b>Offene Zeit (Maximum)</b>	30 Minuten
<b>Verbrauch</b>	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 30 °C
<b>Lagertemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 30 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	minimal - 40 °C bis maximal + 90 °C

## Bestellinformationen

<b>Verpackung</b>	Dose mit wiederverschließbarem Schraubdeckel
<b>Inhalt</b>	250 ml (Verpackung 24 Stück)
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Artikelnr.</b>	100347 AAQ
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

*Andere Verpackungen auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.*

## Sicherheitsinformationen

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 89 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)



*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.*